



# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 0 7



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	全棉氨纶珠地(织物)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/		颜色:	/	
质量等级:		/		安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#白色针织物100×120cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-12	报告发布日期	2025-05-16	
检验日期	2025-05-12		至	2025-05-15		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505036					

批准: 方倩      审核: 武冬梅      编制: 王德夏



# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588907

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 白色针织物100×120cm						
纤维含量	/	%	/	棉96.0 氨纶4.0	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.3	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	593	符合	GB/T 19976-2005

以下空白




# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588907

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 3 1

第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/	
		/			电话:	/	
	生产单位/地址	/					
	样品信息	样品名称:	华夫格(织物)	商标:	/		
		样品总数:	1块				
号型规格:		/	颜色:	/			
	质量等级:	/	安全类别:	B类			
	产品款号或货号:	/					
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服						
样品描述	01#卡其色针织物80×160cm						
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-12	报告发布日期	2025-05-15		
检验日期	2025-05-12			至	2025-05-15		
执行标准	见附页						
检测结论	检测结果与符合性见附页。						
备注	流水号: 2505015						

批准: 单学蕾      审核: 王子祥      编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588931

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01#	卡其色针织物80×160cm					
纤维含量	/	%	/	棉72.6 聚酯纤维27.4	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2008
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.7	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	1488	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588931

第3页 共4页

## 样品照片



E股



专用章

0



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 2 6



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	华夫格(织物)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/		颜色:	/	
质量等级:		/		安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#藏青色针织物80×160cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-12	报告发布日期	2025-05-15	
检验日期	2025-05-12		至	2025-05-15		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505016					

批准: 方倩      审核: 赵莹      编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588926

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色针织物80×160cm						
纤维含量	/	%	/	棉73.5 聚酯纤维26.5	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2008
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	3-4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	1568	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588926

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 5 8



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	75D 四面弹(织物)	商标:	/	
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
质量等级:		/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#藏青色机织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-13	报告发布日期	2025-05-16	
检验日期	2025-05-13		至	2025-05-16		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505025					

批准: 单学蕾 审核: 于洋 编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588958

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色机织物80×100cm						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维89.5 氨纶10.5	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.8	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 720 纬向: 570	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608


# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588958

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 0 7



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	全棉氨纶珠地(织物)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/		颜色:	/	
质量等级:		/		安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#白色针织物100×120cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-12	报告发布日期	2025-05-16	
检验日期	2025-05-12		至	2025-05-15		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505036					

批准: 方倩      审核: 武冬梅      编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588907

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 白色针织物100×120cm						
纤维含量	/	%	/	棉96.0 氨纶4.0	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.3	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	593	符合	GB/T 19976-2005

以下空白




# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588907

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 4 0



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	斜纹磨毛(织物)	商标:	/	
		样品总数:	1块			
	号型规格:	/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#卡其色机织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-12	报告发布日期	2025-05-16	
检验日期	2025-05-12		至	2025-05-15		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505020					

批准: 审核: 编制:



# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588940

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 卡其色机织物80×100cm						
纤维含量	/	%	棉97 ±5 氨纶3 0<氨纶≤6	棉96.9 氨纶3.1	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.0	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 940 纬向: 510	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608


# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588940

第3页 共4页

## 样品照片



E股



专用章

0



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

<p>天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification &amp; Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection &amp; Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection &amp; Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin</p>
---



电子报告



扫码关注天纺标





检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 5 8 8 9 3 9

第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	斜纹磨毛(织物)	商标:	/	
		样品总数:	1块	颜色:	/	
	号型规格:	/	安全类别:	B类		
	质量等级:	/	产品款号或货号:	/		
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#卡其色机织物80×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-12	报告发布日期	2025-05-16	
检验日期	2025-05-12		至	2025-05-15		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505021					

批准: 方倩      审核: 于洋      编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588939

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 卡其色机织物80×100cm						
纤维含量	/	%	棉97 ±5 氨纶3 0<氨纶≤6	棉97.6 氨纶2.4	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	3-4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	7.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 820 纬向: 580	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608


# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25588939

第3页 共4页

## 样品照片



E股



专用章

0



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

<p>天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification &amp; Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection &amp; Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection &amp; Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin</p>
---



电子报告



扫码关注天纺标





检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 9 1 3 8 4

第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	提花条纹(织物)	商标:	/	
		样品总数:	1块	颜色:	/	
	号型规格:	/	安全类别:	B类		
	质量等级:	/	产品款号或货号:	/		
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识 GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#白蓝条纹机织物140×140cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-14	报告发布日期	2025-05-17	
检验日期	2025-05-14		至	2025-05-17		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505048					

批准: 审核: 编制:

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25591384

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 白蓝条纹机织物140×140cm						
纤维含量	/	%	棉56 ±5 聚酯纤维44 ±5	棉55.8 聚酯纤维44.2	符合	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 650 纬向: 480	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608


# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25591384

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章  
D



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 9 3 6 9 5



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	藏青色机织面料	商标:	/	
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
质量等级:		/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#藏青色机织物120×160cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-19	报告发布日期	2025-05-22	
检验日期	2025-05-19		至	2025-05-22		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505112					

批准: 方倩      审核: 于洋      编制: 王德夏



# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25593695

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色机织物120×160cm						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维100	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.9	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 1300 纬向: 600	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25593695

第3页 共4页

## 样品照片



E股



专用章

0



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标





# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 9 6 5 5 0



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	26支涤棉斜纹拉架卫衣(织物)		商标:	/
		样品总数:	1块			
号型规格:		/		颜色:	/	
质量等级:		/		安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范(B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#藏青色针织物60×160cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-21	报告发布日期	2025-05-26	
检验日期	2025-05-21		至	2025-05-24		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505141					

批准: 单学蕾      审核: 方倩      编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25596550

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏青色针织物60×160cm						
纤维含量	/	%	/	棉72.1 聚酯纤维21.5 氨纶6.4	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2008 GB/T 2910.11-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	3	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	5.9	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
顶破强力	/	N	≥250	564	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25596550

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

1. 检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
3. 报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
4. 检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
5. 委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
6. 对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
7. 未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准 The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

<p>天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification &amp; Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection &amp; Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection &amp; Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin</p>
---



电子报告



扫码关注天纺标





# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 9 8 3 2 8



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	绿格子机织面料	商标:	/	
		样品总数:	1块			
号型规格:		/	颜色:	/		
质量等级:		/	安全类别:	B类		
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#绿格子机织物100×140cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-27	报告发布日期	2025-05-30	
检验日期	2025-05-27		至	2025-05-30		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505172					

批准: 方倩      审核: 张彦      编制: 王德夏

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25598328

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 绿格子机织物100×140cm						
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维67.8 绵羊毛32.2	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.4-2022
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.2	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 860 纬向: 750	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25598328

第3页 共4页

## 样品照片



E股



专用章

0



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

<p>天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification &amp; Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection &amp; Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection &amp; Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin</p>
---



电子报告



扫码关注天纺标





# 检测报告

TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 9 8 3 0 5



第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	藏青色机织面料	商标:	/	
		样品总数:	1块	颜色:	/	
号型规格:		/	安全类别:	B类		
	质量等级:	/	产品款号或货号:	/		
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#藏青色机织物100×140cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-27	报告发布日期	2025-05-30	
检验日期	2025-05-27		至	2025-05-30		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505174					

批准: 方倩      审核: 于洋      编制: 王德夏

检测报告  
TESTING REPORT

TTTS-WT25598305

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01#	藏青色机织物100×140cm					
纤维含量	/	%	/	聚酯纤维74.9 粘纤25.1	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度(干摩)	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度(湿摩)	沾色	级	≥3	3-4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
断裂强力	/	N	≥200	经向: 2100 纬向: 820	符合	GB/T 3923.1-2013
起球	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25598305

第3页 共4页

## 样品照片



E股  
专用章



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location
天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin



电子报告



扫码关注天纺标





检测报告  
TESTING REPORT



T T T S - W T 2 5 6 0 0 8 5 5

第1页 共4页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	北京新益纺织品有限公司			送样人:	/
		/			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	XYC毛织片		商标:	/
		样品总数:	2块			
号型规格:		/		颜色:	/	
质量等级:		/		安全类别:	B类	
	产品款号或货号:	/				
判定标准:	GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 (B类) GB/T 31888-2015 中小学生校服					
样品描述	01#藏蓝色针织物40×50cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2025-05-28	报告发布日期	2025-06-03	
检验日期	2025-05-28		至	2025-06-03		
执行标准	见附页					
检测结论	检测结果与符合性见附页。					
备注	流水号: 2505197					

批准: 方倩      审核: 于洋      编制: 王德夏



# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25600855

第2页 共4页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
01# 藏蓝色针织物40×50cm						
纤维含量	/	%	/	腈纶54.3 棉45.7	/	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.12-2023
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
	沾色	级	≥3-4	4-5		
耐摩擦色牢度（干摩）	沾色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
耐摩擦色牢度（湿摩）	沾色	级	≥3	3-4	符合	GB/T 3920-2008
耐光色牢度	/	级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
耐光汗复合色牢度	/	级	≥3-4	4	符合	GB/T 14576-2009
耐汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5		
甲醛含量	/	mg/kg	≤75	未检出 (低于检出限20mg/kg)	符合	GB/T 2912.1-2009
pH值	氯化钾萃取	/	4.0~8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料	/	mg/kg	禁用	未检出 (低于定量限5mg/kg)	符合	GB/T 17592-2024
异味	/	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
起球	/	级	≥3-4	3-4	符合	GB/T 4802.3-2008
顶破强力	/	N	≥250	958	符合	GB/T 19976-2005

以下空白



天纺标检测认证股份有限公司  
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量检验检测中心（天津）  
National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin)  
国家针织产品质量检验检测中心  
National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0608

# 检测报告

TESTING REPORT

TTTS-WT25600855

第3页 共4页

## 样品照片



E股



专用章

0



**【注意事项】**  
**POINTS FOR ATTENTION**

第4页 共4页

- 1.检验报告无“检测专用章”无效。  
Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".
- 2.复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。  
Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".
- 3.报告无批准人签字无效。  
Report is invalid without collective signatures by approver.
- 4.检验报告涂改无效。  
Report is invalid if altered.
- 5.委托检验仅对来样负责，不承担其他连带责任。  
Unless otherwise stated the results shown in this report refer only the sample(s) tested.
- 6.对于检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理。  
Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.
- 7.未经本机构书面批准，部分复制报告无效。  
Part copy report is invalid without the approval of the written documents of the testing organization.

-----报告结束 End of report-----

注意事项以中文为准The English edition is for reference only

天纺标集团检测单位与地址 Tianfangbiao Groups Others Testing Location

天纺标检测认证股份有限公司 Tianfangbiao Standardization Certification & Testing Co., Ltd. 国家服装质量检验检测中心（天津） National Clothing Quality Inspection & Testing Center (Tianjin) 国家针织产品质量检验检测中心 National Knitted Product Quality Inspection & Testing Center 地址：天津市东丽区空港经济区中心大道东九道6号 Address: No.6,Dongjiu Road, Central Avenue, Airport Economic Zone, Tianjin
---



电子报告



扫码关注天纺标

